



DESCAL 21 X

Anticante forte per marmi e pietre

CARATTERISTICHE

Prodotto specificamente sviluppato per il trattamento di una vasta tipologia di marmi, sia bianchi che colorati.

Il **DESCAL 21 X** completa la serie dei nostri anticanti permettendo di estendere con grande efficacia questo tipo di trattamento, noto con il nome di sabbiatura chimica, ad una considerevole tipologia di marmi e pietre a natura prevalentemente calcarea. Le esperienze maturate nel trattamento superficiale dei marmi e delle pietre mostrano che la natura della pietra, la sua provenienza, e la sua età geologica rivestono un ruolo molto importante nell'ottenimento del risultato di antichizzazione chimica.

Con il **DESCAL 21 X** anche le pietre più resistenti e refrattarie ai trattamenti possono essere efficacemente trattate.

Considerando che l'azione del prodotto è particolarmente energica, si consiglia, in presenza di marmi teneri e facilmente trattabili, di utilizzare la versione normale del prodotto (DESCAL 21)



Antichizzazione uniforme:

Possono essere trattati i principali marmi come: il Rosso Verona, Rosa Perlino, Rosso Alicante, Trani, Marmo di Botticino, Carrara, Crema Marfil, Travertino, Biancone, Giallo Egiziano, Trani ecc.

Il prodotto deve essere steso uniformemente, a pioggia o a spruzzo, in quantità sufficiente a conferire il grado di invecchiamento desiderato. Il tempo di contatto varia dai **10 ai 30** minuti.

Decoro:

DESCAL 21 X consente di ottenere decorazioni di varia natura e tipologia, come ad esempio greche, figure, ecc. Gli effetti (parti lucide – parti anticante) possono essere invertiti a seconda di come si sceglie di applicare le maschere in materiale plastico utilizzate per proteggere le aree che si desidera preservare dall'attacco chimico. Il comune nastro adesivo plastico costituisce un adeguato sistema protettivo.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido giallo
Densità _(20°C)	: 1.30 Kg/dm ³ circa
Solubilità in acqua	: completa
Infiammabilità	: non infiammabile
Odore	: pungente
pH (sol. 1%)	: 1.0
Resa	: circa 2 m ² /Kg

MODALITA' D'USO

La superficie deve essere pulita ed esente da residui che possano ostacolare l'azione del prodotto, come ad esempio grassi e collanti o altri residui.

Il **DESCAL 21 X** deve essere applicato tal quale, in sufficiente quantità, per mezzo di dispositivi in materiale plastico. La pietra non deve essere calda. L'applicazione a pioggia con annaffiatoio a cioppola fornisce buoni risultati. La superficie da trattare deve essere lucida o ben levigata, priva di solchi o irregolarità e deve essere posta orizzontalmente onde evitare che il prodotto coli lungo direzioni preferenziali.

Dopo l'applicazione non spostare il prodotto tramite spazzole pennelli o affini in quanto ciò comprometterebbe l'uniformità del trattamento. Procedere ad abbondante risciacquo. Per conferire un aspetto maggiormente irregolare è possibile ripetere l'applicazione.

Il prodotto deve essere utilizzato in luogo aperto e ben ventilato oppure con sistemi di aspirazione adottando i DPI necessari indicati nella scheda di sicurezza. Si consiglia di proteggere le aree adiacenti alla postazione di trattamento con teli in materiale plastico.

STOCCAGGIO

Il prodotto si conserva a **temperatura ambiente** e **lontano dalla luce solare diretta**.